

SUNGUARD® SUPERNEUTRAL SN 29/18

Wysokoselektywna ochrona przeciwsłoneczna razem z doskonałą przejrzystością

SunGuard SN 29/18 pomaga stworzyć nowoczesne i komfortowe budynki w miejscach o dużym nasłonecznieniu. SunGuard SN 29/18 łączy w sobie relatywnie wysoką przepuszczalność światła naturalnym z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną. To świetnie wyglądające szkło pomaga ograniczyć zużycie energii zmniejszając konieczność stosowania sztucznego oświetlenia oraz chłodzenia latem i ogrzewania zimą.

- Doskonała selektywność dzięki technologii podwójnego srebra: niski poziom całkowitej transmisji energii słonecznej oraz relatywnie wysoka przepuszczalność światła widzialnego
- Neutralny kolor odbicia i transmisji światła, możliwość dobrania spandrelu
- Najlepszy wybór do przeszkleń dachowych oraz w miejscach o dużym nasłonecznieniu
- Dostępne na szkle laminowanym bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym
- Dostępna wersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) oraz wersja odręzona

Światło widzialne				Energia słoneczna			Wartość g EN 410 [%]	Selektyw- ność	Wartość U	
Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Wskaźnik oddania barw	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]			Powietrze lub *Krypton 90% [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
Szyba zespolona: 6-16-4, SunGuard® SuperNeutral na pozycji #2.										
29	17	27	90	16	33	51	18	1,61	1,4	1,1
Zestaw trzyszybowy 6-12-4-12-4, SunGuard® SuperNeutral na pozycji #2 + ClimaGuard® Premium na pozycji #5										
26	18	27	88	13	33	54	16	1,63	*0,5	0,7



BUILD WITH LIGHT™

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

GUARDIAN Steklo Rostov
Russia
Phone: 007 (8) 86367 50900
e-mail: gsd_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.