

SUNGUARD® EXTRA SELECTIVE SNX 60/28

Produkt nowej generacji: przejrzysty i przyjazny dla środowiska

SunGuard® SNX 60/28 to szkło przejrzyste, energoszczędne, cechujące się niskim refleksem i neutralnym wyglądem. Przepuszczalność światła na poziomie 60% zapewnia optymalne wykorzystanie światła naturalnego, a współczynnik przenikalności energii 28% ogranicza niepożądane zyski energii słonecznej, zapewniając poczucie komfortu wewnątrz pomieszczenia oraz zrównoważone, niskie koszty klimatyzacji. Wartość $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, zapewnia najwyższy poziom izolacji termicznej, możliwy do uzyskania w przeszkleń jednokomorowym.

- Doskonała kontrola równowagi energetycznej
- Znakomita selektywność
- Minimalna emisja dwutlenku węgla
- Wartość $U 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ gwarantująca maksymalną oszczędność energii
- Na szkło bazowym ExtraClear®
- Neutralny wygląd
- Najlepszy wybór dla fasad całoszklanych
- Dostępne na szkło laminowanym bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym
- Dostępna wersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) oraz wersja odprężona

Światło widzialne				Energia słoneczna			Wartość g	Wartość U	
Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Wskaźnik oddania barw	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	Powietrze [$\text{W/m}^2\text{K}$]	Argon 90% [$\text{W/m}^2\text{K}$]
Szyba zespolona: 6-16-4, SunGuard® High Selective na pozycji #2									
60	12	14	93	26	40	34	28	1,3	1,0
Szyba zespolona: 6-12-4-12-4, SunGuard® High Selective na pozycji #2 + ClimaGuard® Premium na pozycji #5									
53	14	17	92	22	41	37	26	0,5*	0,7

PROJEKT: Centrum administracyjne Tervuren – LOKALIZACJA: Tervuren, Belgia – ARCHITEKT: Architectuur.be - ZDJĘCIE: ©georgesdekinder.com

BUILD WITH LIGHT™

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.